

LNS 140TB

KLASYFIKACJA

AWS A5.23/A5.23M : EG
EN 756 : SZ

OPIS OGÓLNY

Drut z zawartością mikrodotyków B i Ti w celu zapewnienia optymalnych właściwości w spawaniu techniką dwuściogową w szczególności z topnikami przeznaczonymi do spawania rur.
Z wyłączeniem aplikacji z obróbką cieplną po spawaniu.

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY (W %)

C	Mn	Si	Mo	Ti	B
0.06	1.1	0.20	0.5	0.13	0.02

OPAKOWANIE

Typ	Średnica (mm)	2.0	2.4	3.2	3.5	4.0	4.8
25 kg szpula			X	X		X	X
25 kg szpula+VCI worek				X		X	X
300 kg szpula drewniana			X	X			
300 kg Speed Feed bęben							X
350 kg szpula metalowa						X	X
350 kg Speed Feed bęben				X		X	
400 kg Speed Feed bęben				X		X	
1000 kg Accutrak® bęben		X	X	X	X	X	
1000 kg zwój					X	X	

LNS 140TB