

# LNS 160

## KLASYFIKACJA

AWS A5.23/A5.23M : ENi1  
 EN 756 : S2 Ni1

## OPIS OGÓLNY

Drut o zawartości 1%Ni do zastosowań wymagających dobrej uduerności do -60°C  
 Optymalne rezultaty uzyskuje się w technice wielościęgowej

## DOPUSZCZENIA

	TÜV
P230	X
P240	X

## TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY (W %)

C	Mn	Si	Ni
0.10	1.1	0.15	1.0

## OPAKOWANIE

Typ	Średnica (mm)	2.0	2.4	3.2	4.0
25 kg szpula			X	X	X
100 kg szpula				X	X
1000 kg Accutrak® bęben		X	X	X	X

LNS 160