

# LNS 162

## KLASYFIKACJA

AWS A5.23/A5.23M : ENi2  
 EN 756 : S2 Ni2

## OPIS OGÓLNY

Drut o zawartości 2%Ni do zastosowań wymagających dobrej udarności do -60°C  
 Optymalne rezultaty uzyskuje się w technice wielościęgowej

## DOPUSZCZENIA

	TÜV
P230	X
P240	X

## TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY (W %)

C	Mn	Si	Ni
0.10	1.1	0.15	2.2

## OPAKOWANIE

Typ	Średnica (mm)	2.0	2.4	3.2	4.0	4.8
25 kg szpula		X	X	X	X	X
100 kg szpula				X	X	
400 kg Speed Feed bęben				X		
1000 kg Accutrak® bęben		X	X	X	X	

LNS 162