

LNS 165

KLASYFIKACJA

AWS A5.23/A5.23M : ENi5
 EN 756 : Sz

OPIS OGÓLNY

Drut podtopnik z dodatkiem Ni i Mo zapewnia wysoką wytrzymałość i dobrą udarność w niskich temperaturach
 Najlepsze wyniki uzyskamy stosując technikę wielościęgową

DOPUSZCZENIA

	ABS	DNV	TÜV
P240	X	X	X

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY (W %)

C	Mn	Si	Ni	Mo
0.10	1.4	0.20	1.0	0.2

OPAKOWANIE

Typ	Średnica (mm)	2.0	2.4	3.2	4.0	4.8
25 kg szpula		X	X	X	X	X
25 kg szpula+VCI worek			X	X	X	
100 kg szpula				X	X	
350 kg Speed Feed bęben					X	
400 kg Speed Feed bęben				X		
1000 kg Accutrak® bęben			X	X	X	

LNS 165