

L-60**KLASYFIKACJA**

AWS A5.17 : EL12
EN 756 : S1

OPIS OGÓLNY

Drut niskowęglowy o małej zawartości krzemu i manganu do ogólnych zastosowań
Zapewnia niską twardość i najlepsze rezultaty z topnikami aktywnymi z serii Lincolnweld® 700 (761, 781,782)

DOPUSZCZENIA

	GL	TÜV
782		X
860	X	X
780		X
781		X
761		X

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY (W %)

C	Mn	Si
0.09	0.5	0.06

OPAKOWANIE

Typ	Średnica (mm)	1.6	2.0	2.4	3.2	4.0	4.8
15 kg szpula		X					
25 kg szpula		X	X	X	X	X	X
100 kg szpula		X			X	X	
300 kg szpula drewniana			X	X		X	
350 kg Speed Feed bęben			X	X	X	X	X
400 kg Speed Feed bęben				X	X	X	
600 kg Speed Feed bęben					X	X	
600 Accutrak bęben		X	X	X			
1000 kg Accutrak bęben			X	X	X	X	

L-60